

## **ОТЗЫВ**

официального оппонента доктора технических наук,  
**Корсакова Александра Сергеевича** на диссертационную работу  
**Кроля Игоря Михайловича** на тему: «**Получение и функциональные свойства**  
**стекловидных и стеклокристаллических материалов в системе ZnO-B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiO<sub>2</sub>:Co<sup>2+</sup>**»,  
представленную на соискание учёной степени кандидата технических наук  
по специальности 2.6.14 – Технология силикатных и тугоплавких неметаллических  
материалов

### **Актуальность**

Диссертационная работа Кроля Игоря Михайловича посвящена получению стёкол и стеклокристаллических прозрачных материалов со свойствами необходимыми для применения их в качестве насыщающихся поглотителей лазеров, работающих в ближнем ИК диапазоне.

В настоящее время, в качестве таких материалов, рассматриваются преимущественно монокристаллы и керамика, легированные ионами переходных металлов, которые обладают рядом недостатков. У монокристаллов такими недостатками являются: дороговизна производства, ограничение максимального размера и формы, а также трудность введения и ограничение максимальной концентрации легирующих элементов. Получение керамики сопряжено, как правило, с потерей прозрачности. Стёкла и стеклокристаллические материалы, полученные по стекольной технологии, являются существенно более дешевыми в производстве и позволяют получать изделия высокого оптического качества. Выбор стеклообразующей системы ZnO-B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiO<sub>2</sub> обусловлен возможностью получения легированных переходными металлами, прозрачных стёкол в широком диапазоне составов.

### **Общая характеристика диссертационной работы**

Представленная диссертация состоит из введения, обзора литературных данных, экспериментальной части, обсуждения результатов, заключения и списка литературы. Общий объем диссертации – 137 страниц, включая 77 рисунков, 20 таблиц, 15 формул и библиографию, содержащую 125 наименования.

**В введении** обоснована актуальность проведенного исследования, определены цели и задачи работы, изложена научная и практическая значимость полученных результатов, приведены сведения об апробации работы.

**В первой главе** представлены теоретические и практические аспекты модуляции добротности ИК лазеров с применением насыщающихся поглотителей на основе прозрачных монокристаллов, стёкол и стеклокристаллических материалов, их функциональные характеристики и особенности получения. Рассмотрены особенности структуры и

спектральные свойства кристаллического  $Zn_2SiO_4:Co^{2+}$ . Проанализированы особенности фазообразования, стеклообразования и физико-химические свойства стекол в системе  $ZnO-B_2O_3-SiO_2$ , показана перспективность данной системы как матрицы для легирования кобальтом.

**Во второй главе** представлена информация об использованных в работе реактивах и материалах, приведено описание методик получения и исследования физико-химических, спектральных характеристик стекол, стеклокристаллических и кристаллических материалов в системе  $ZnO-B_2O_3-SiO_2:Co^{2+}$ .

**Третья глава** посвящена особенностям синтеза и свойствам кристаллического  $Zn_2SiO_4:Co^{2+}$  и стёкол в системе  $ZnO-B_2O_3-SiO_2:Co^{2+}$ . Показано образование твёрдых растворов со структурой виллемита  $Zn_2SiO_4:Co^{2+}$ . Анализ спектров полученного кристаллического порошка показал вхождение кобальта в тетракоординированном состоянии в структуру виллемита. Были выявлены условия, позволяющие получать стёкла в диапазоне температур  $1050 - 1450$   $^{\circ}C$  по области стеклообразования в системе  $ZnO-B_2O_3-SiO_2:Co^{2+}$ . Установлены характеристические температуры и их зависимость от состава.

**В четвёртой главе** описаны результаты исследований физико-химических свойств стёкол в системе  $ZnO-B_2O_3-SiO_2$ . При дилатометрических исследованиях установлены зависимости от состава дилатометрической температуры размягчения ( $T_d$ ) и температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР) ZBS стёкол. Показано, что  $T_d$  для всех исследованных образцов находится в диапазоне от 540 до 594  $^{\circ}C$ . Определение температурного коэффициента линейного расширения (ТКЛР) в диапазоне 200 – 500  $^{\circ}C$  показало, что его величина изменяется от  $0,60 \cdot 10^{-6}$  до  $3,06 \cdot 10^{-6}$   $^{\circ}C^{-1}$  с преимущественным влиянием  $B_2O_3$ .

**В пятой главе** исследованы спектральные характеристики ZBS стёкол, легированных кобальтом (0,02 моль %), в видимой и ближней ИК области. Установлено наличие сложной полосы поглощения в видимой области спектра, состоящей из пяти полос, относящихся к электронным переходам  ${}^4A_2({}^4F) \rightarrow {}^4T_1({}^4P)$ ,  ${}^4A_2({}^4F) \rightarrow {}^2T_1({}^2G)$ ,  ${}^4A_2({}^4F) \rightarrow {}^2T_2({}^2G)$ ,  ${}^4A_2({}^4F) \rightarrow {}^2A_1({}^2G)$  и  ${}^4A_2({}^4F) \rightarrow {}^2E({}^2G)$ . Показано, что интенсивность данных полос поглощения существенно зависит от состава матрицы. Широкая полоса поглощения в ближней ИК области относится к электронному переходу  ${}^4A_2({}^4F) \rightarrow {}^4T_1({}^4F)$ .

При одинаковой концентрации (0,02 моль %) кобальта в зависимости от состава ZBS стёкол изменяется интенсивность и положение полос поглощения в видимой и ИК областях. Это можно объяснить влиянием матрицы стекла на координационное окружение кобальта: возрастание интенсивности полос поглощения свидетельствует об увеличении доли  ${}^{IV}Co^{2+}$  в стекле. Площадь данных полос поглощения принимает наибольшие значения для составов

ZBS стёкол, расположенных в области с концентрацией ZnO более 60 масс. %. Области составов стёкол с наиболее интенсивными полосами поглощения соответствуют полям кристаллизации фаз  $Zn_3B_2O_6$  и  $Zn_2SiO_4$  по диаграмме состояния. Это указывает на увеличение доли  $^{IV}Co^{2+}$ , что может быть объяснено кристаллизацией  $Zn_2SiO_4$ , в структуру которого ионы кобальта входят в тетраэдрически координированном состоянии. При дальнейшем увеличении времени выдержки при 615 °C (450 – 840 мин.) наблюдается относительное уменьшение площади полос поглощения, что связано с потерей прозрачности стекла.

**Шестая глава** посвящена исследованию кристаллизационной способности в области стеклообразования системы  $ZnO-B_2O_3-SiO_2$  и влиянию температурно-временных условий термообработки на спектральные свойства состава ZBS 65-15-20, легированного CoO (0,02 моль %). Образцы ZBS стекла были термообработаны при 650 °C и времени выдержки 2 часа. По данным РФА определено фазовое состояние материала и кристаллизующиеся фазы. Установлено, что основной фазой для составов ZBS 70-10-20 и ZBS 70-20-10 является  $Zn_2SiO_4$ . С целью изучения влияния условий кристаллизации на оптические свойства стекла выбран состав ZBS 65-15-20 (0,02 моль % CoO), расположенный между ZBS 70-10-20 с высокой склонностью к кристаллизации и ZBS 60-20-20, на основе которого были получены устойчивые стёкла. Исследование его кристаллизации проводили при термообработке 560 – 640 °C в течении 8 часов. Формирование кристаллической фазы в стекле установлено после термообработки при 620 и 640 °C в течение 8 часов, основной кристаллизующейся фазой является  $Zn_2SiO_4$ .

### **Научная новизна**

Впервые получены стёкла в области кристаллизации  $Zn_2SiO_4$  в системе  $ZnO-B_2O_3-SiO_2$ , легированные кобальтом, находящимся преимущественно в тетраэдрической координации.

Показана взаимосвязь состава, областей кристаллизации и спектральных характеристик (положение и интенсивность полос поглощения  $^{IV}Co^{2+}$ ) легированных кобальтом ZBS стёкол.

Установлено влияние состава, областей кристаллизации на параметры кристаллического поля, рассчитанные на основании положения полос поглощения  $^{IV}Co^{2+}$ :  $^4A_2(^4F) \rightarrow ^4T_1(^4P)$  и  $^4A_2(^4F) \rightarrow ^4T_1(^4F)$ , в ZBS стёклах: с приближением к полям кристаллизации  $Zn_2SiO_4$  и ZnO параметр 10Dq возрастает от 3295 до 3349  $\text{cm}^{-1}$ ; параметр Рака (B) уменьшается от 941 до 963  $\text{cm}^{-1}$ ; ширина оптической запрещённой зоны уменьшается от 3,56 до 3,86 эВ (метод Тауца).

Уточнены границы области стеклообразования в системе ZnO-B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiO<sub>2</sub>:Co<sup>2+</sup> и определены основные кристаллизующиеся фазы: Zn<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub>, ZnO, Zn<sub>4</sub>B<sub>6</sub>O<sub>13</sub> и Zn<sub>3</sub>B<sub>2</sub>O<sub>6</sub>.

Установлено, что площадь полосы поглощения в ИК области (1,3 – 1,7 мкм) перехода  ${}^4A_2({}^4F)\rightarrow {}^4T_1({}^4F)$   ${}^{IV}Co^{2+}$  в поле кристаллизации Zn<sub>2</sub>SiO<sub>4</sub> в 7 раз больше, чем в области Zn<sub>4</sub>B<sub>6</sub>O<sub>13</sub> при равной концентрации Co<sup>2+</sup>.

Определена зависимость спектральных характеристик от условий термообработки стекла состава ZBS 65-15-20 (CoO 0,02 моль %) для получения прозрачных стеклокристаллических материалов.

### **Теоретическая и практическая значимость работы**

Впервые получены легированные Co<sup>2+</sup> ZBS стёкла с высоким содержанием оксида цинка (40-70)ZnO-(10-60)B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-(0-20)SiO<sub>2</sub> (масс. %). Определены составы, технологически позволяющие проводить варку стекла при температурах от 1050 до 1450 °C.

Получены данные справочного характера зависимостей характеристических температур (T<sub>g</sub>, T<sub>c</sub>, T<sub>d</sub>), ТКЛР, плотности, микротвёрдости и спектральных характеристик от состава ZBS стёкол, легированных кобальтом.

Показана возможность получения ZBS:Со стёкол, обладающих интенсивными полосами поглощения в ИК области (1,3 – 1,7 мкм), сопоставимыми с применяемыми в качестве пассивных модуляторов добротности материалами.

Результаты настоящей работы использованы при разработке новых материалов для создания многотигельной установки по выращиванию кристаллов методом VGF по проекту «Листопад».

**Достоверность и апробация результатов.** Использование автором современных методов исследований и грамотной интерпретацией полученных результатов не оставляет сомнений в их достоверности. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации, подтверждается значительным объемом научно-технической литературы, представленным и критически оцененным автором, высоким теоретическим, экспериментальным и аналитическим уровнем на котором были проведены исследования при выполнении поставленных задач при достижении цели работы.

По теме диссертации опубликовано 11 научных работ, в том числе 3 статьи в рецензируемых научных изданиях, включенных в перечень ВАК, 2 из которых в журналах, индексируемых в международных базах данных Web of Science и Scopus, и 6 тезисов докладов.

В процессе рассмотрения диссертационной работы возникли следующие вопросы и замечания:

1. В обзоре литературы приведены литературные источники по многим материалам для пассивных модуляторов добротности, но следовало провести и патентный поиск для установления заявленной новизны.
2. Микротвердость по Виккерсу исследовалась при нагрузках 100, 150 и 200 г. Какая конкретно величина нагрузки использовалась для получения данных в табл. 11 и 13?
3. Получен кристаллический порошок  $Zn_2SiO_4:Co^{2+}$ , почему не получены легированные кобальтом бораты цинка, которые так же являются кристаллизующимися фазами в системе  $ZnO-B_2O_3-SiO_2$ ?
4. Выбор стеклообразующей системы  $ZnO-B_2O_3-SiO_2$  был обоснован тем, что  $B_2O_3$  так же как и  $SiO_2$  является стеклообразователем. Но почему не рассматривались варианты других стеклообразующих систем или хотя бы  $ZnO-B_2O_3-SiO_2$  с добавками щелочных металлов?
5. Содержание  $Al_2O_3$  в полученных стёклах, при условии использования корундовых тиглей, должно было рассматриваться подробнее.
6. Указано, что «Получены данные справочного характера зависимостей характеристических температур ( $T_g$ ,  $T_c$ ,  $T_d$ ), ТКЛР, плотности, микротвердости и спектральных характеристик от состава ZBS стёкол, легированных кобальтом» Внесены ли эти данные в справочники либо стандарты?.
7. Исследовались ли теплофизические свойства изучаемых материалов и дисперсия показателя преломления?

Сделанные замечания являются частными и не влияют на общую положительную оценку работы.

### **Заключение**

Диссертация Кроля И.М. на тему: «Получение и функциональные свойства стекловидных и стеклокристаллических материалов в системе  $ZnO-B_2O_3-SiO_2:Co^{2+}$ » является завершенной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи по разработке легированных кобальтом цинк боросиликатных стекол с полосой поглощения в ИК диапазоне. Полученные результаты имеют значение для развития отрасли знаний по исследованию кобальтсодержащих прозрачных материалов для фотоники.

Результаты работы являются оригинальными, достоверными, имеют научную и практическую значимость; научные положения и выводы, сформулированные автором, не вызывают сомнений. Результаты диссертационного исследования отражены в публикациях и апробированы на профильных конференциях.

Диссертационная работа Кроля Игоря Михайловича на тему «Получение и функциональные свойства стекловидных и стеклокристаллических материалов в системе ZnO-B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-SiO<sub>2</sub>:Co<sup>2+</sup>» полностью соответствует требованиям п.п. 9-14. «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в актуальной редакции), представленная на соискание ученой степени кандидата технических наук, а её автор Кроль Игорь Михайлович заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 2.6.14 Технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов.

Официальный оппонент:

Доктор технических наук

(специальность 01.04.05 – «Оптика»)

ФГАОУ ВО «УрФУ

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»,

профессор кафедры технологии стекла

 Александр Сергеевич Корсаков

(подпись)

«22» декабря 2024 г.

Телефон: +7 (343) 375-47-13

Адрес: 620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19

E-mail, [a.s.korsakov@urfu.ru](mailto:a.s.korsakov@urfu.ru)

Институт новых материалов и технологий, УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.

Согласен на включение моих персональных данных в документы, связанные с работой диссертационного совета и их дальнейшую обработку

 Александр Сергеевич Корсаков

(подпись)

Подпись доктора технических наук  
официального оппонента Корсакова А. С. заверяю:

УЧЕНИЙ СЕКРЕТАРЬ  
УРФУ  
МОРОЗОВА В.А.

